



Низковольтная мастично-бутиловая (резино-мастичная) лента

KC78 высококачественная, эластичная, самослипающаяся, водостойкая мастичная лента на основе бутила. Обеспечивает превосходное сопротивление различным погодным условиям, старению. Обеспечивает превосходное прилипание к металлам, кабельной изоляции и оболочке. Данная лента может использоваться в качестве гидроизоляционного наполнителя для низковольтных кабельных соединений.

KC78

Технические характеристики

<u>Характеристика</u>	<u>Среднее значение</u>	<u>Метод тестирования</u>
<u>Предел прочности</u>	<u>3.72N/10mm</u>	<u>ASTM D 1000</u>
<u>Удлинение при разрыве</u>	<u>>602%</u>	<u>ASTM D 1000</u>
<u>Диэлектрическая прочность</u>	<u>36.1KV/mm</u>	<u>ASTM D 1000</u>
<u>Объемное удельное сопротивление</u>	<u>$1.53 \times 10^{13} \Omega$</u>	<u>ASTM D 1000</u>
<u>Медная коррозия</u>	<u>Нет</u>	<u>ASTM D 69</u>



Упаковка

<u>Артикул</u>	<u>Размеры</u>	<u>Цвет</u>	<u>Шт/Кор</u>
<u>KC78</u>	<u>38mmx3.175mmx1.5m</u>	<u>Черный</u>	<u>40</u>

Примечание: Другие размеры – по запросу.

Сертификаты

SGS



SGS



SGS

